



TEGERA® 7350



Pour en savoir plus

Gant de protection chimique, doublé hiver, 0,3* mm (*chem-layer) nitrile, finition sablée, polaire, Cat. III, résistant aux huiles et aux graisses, usage général

CARACTÉRISTIQUES	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
• Chaud • Niveau de protection de haute qualité • Bon ajustement • Résistant • Bonne préhension	• Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires • Protection contre les produits chimiques • Sans latex • Sans phtalate • Résistant aux huiles et aux graisses



PRÉVIENT DES RISQUES DE

lésions dues à la chaleur, lésions corrosives, contact avec la poussière, contact avec des produits chimiques, contact avec les huiles et les graisses, contact avec le froid

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements à risques chimiques, environnements à risques microbiologiques, environnements dangereux pour la santé, environnements corrosifs, espaces froids, environnements mouillés, espaces humides, espaces huileux et gras, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

peinture, travail de construction, travail sur béton, travail maritime, pétrochimie, travail dans l'industrie papetière, manipulation de nourriture, travail avec des produits chimiques, travail de technologie chimique

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

oil, gas, petrochemical, chemical

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals.

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants résistants à l'eau, Protection contre le froid

CATÉGORIE Cat. III

ÉPAISSEUR 0,3* mm (*chem-layer)

DOUBLURE Doublé hiver

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polaire

LONGUEUR 300 mm

DESIGN ADHÉRENCE Finition sablée

COLORIS Bleu

PAIRES PAR : LOT/CARTON 5/60

NQA 1.5

CONDITIONNEMENT Sachet avec fente euro

MATÉRIAU D'ENDUCTION Nitrile

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Acrylique

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERMÉDIAIRE

Coton

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nitrile



EN 420:2003
+A1:2009



EN 388:2016
3121X



Information/UIS



Convient pour la
manipulation de
produits alimentaires



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/Type B
JKOPT

TESTÉ CONFORME À LA NORME EN ISO 374-1:2016

Soumis à un test chimique	J	K	O	P	T
Niveau de perméation	6	6	2	6	6
Dégradation %	1,96	9,16	3,98	10,85	3,01

POINTURE	RÉF.	EAN
8	7350-8	7392626013025
9	7350-9	7392626059528
10	7350-10	7392626013032
11	7350-11	7392626035560

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com